

## Rhepanol verf



### Beschrijving

Verf op basis van PIB (polyisobutyleen) en kleurpigmenten. Toevoegmiddelen om een goede weerstand aan UV stralen en weersomstandigheden te bieden.

### Toepassingsgebied

Rhepanol verf aangebracht op platte en hellende Rhepanol fk daken, Rhepanol hfk met staande naad profiel of Rhepanol folietaalplaten verbetert het visueel aspect.

Rhepanol verf (koper) wordt aangebracht als beschermingslaag op Rhepanol fk daken waarvan de helling kleiner is dan 2 % en waar plasvorming mogelijk is teneinde de verhoogde belasting tegen stagnerend water tegemoet te komen.

Technische gegevens	
<b>Kleuren</b>	koper, gepatineerd koper, zilver (andere kleuren op aanvraag)
<b>Grondstof</b>	polyisobutyleen
<b>Densiteit</b>	ong 0,8 g/cm <sup>3</sup> , koperverf ong. 0,9g/cm <sup>3</sup>
<b>Viscositeit</b>	ong. 2.500 mPas
<b>Verdunner</b>	Rhepanoline
<b>Aanbrengen</b>	penseel of viltrol
<b>Verdampingstijd</b>	ong. 30 minuten ; de verdampingsduur is sterk afhankelijk van de hoeveelheid en van de klimaatomstandigheden
<b>Temperatuur voor het aanbrengen</b>	optimaal vanaf +10°C tot +25°C ; niet aanbrengen onder +5°C
<b>Verbruik</b>	2 lagen à rato van 0,25 l/m <sup>2</sup> voor de twee lagen
<b>Bewaringstemperatuur</b>	optimaal vanaf +5°C tot +20°C
<b>Opslagduur</b>	2 jaar op kamertemperatuur in ongeopende originele verpakking
<b>Markering gevaarlijke stoffen</b>	veiligheidsfiche raadplegen

### Verwerkingsvoorschriften

Vorbereiding van de ondergrond :

Het dakdichtingsmembraan moet proper en droog zijn. Oude en zeer vuile oppervlakten moeten met een harde borstel en vaatwasmiddel gereinigd worden. Grondig spoelen en laten drogen.

**Aanbrengen van de verf :**

Er zijn minstens 2 verflagen nodig om genoeg dekkingseffect te verkrijgen.

De tweede laag wordt aangebracht na een droogtijd van minstens 30 min. (afhankelijk van de weersomstandigheden).

Naargelang de weersomstandigheden of het esthetische aspect kunnen 3 lagen nodig zijn.

Vóór gebruik en na iedere werkonderbreking moet de verf gedurende meerdere minuten zorgvuldig gemengd worden.

Tijdens de verwerking van de koper- en zilververf moet deze ook om de 5 à 10 min. geroerd worden, gezien de metalen bestanddelen vlug bezinken.

De Rhepanol verf wordt met een penseel aangebracht (kleine oppervlaktes) of met een vilten rol op een propere en droge ondergrond.

**Markering voor het transport :**

De gegevens voor het transport vermeld onder punt 14 van de veiligheidsfiche moeten in aanmerking genomen worden.

**FDT – Wettelijke vermeldingen**

We wijzen er duidelijk op dat alle vermelde inlichtingen, in het bijzonder de aanbevelingen inzake de implementatie en het gebruik van het product en zijn bijproducten, gebaseerd zijn op onze kennis en onze praktijkervaringen die werden verworven onder gangbare omstandigheden, voor zover de producten naar behoren werden bewaard en gebruikt. Omwille van de diversiteit aan materialen, dragers en werkomstandigheden, en ongeacht elke juridische band, kunnen onderhavige inlichtingen of mondelinge indicaties geen garantie op resultaat bieden of de FDT aansprakelijk stellen. Indien de gebruiker opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid van FDT aanhaalt, moet hij het bewijs leveren dat hij FDT daadwerkelijk, schriftelijk en binnen de vereiste termijn, op de hoogte gebracht had van alle algemene en specifieke inlichtingen die noodzakelijk zijn voor een gepaste en pertinente evaluatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker na te gaan of het product geschikt is voor het voorziene gebruik. FDT behoudt zich het recht voor om de specificaties van het product te wijzigen. De rechten van derden moeten nageleefd worden. Bovendien zijn onze verkoops- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Alleen de meest recente versie van de productfiche die werd uitgegeven door of direct beschikbaar is bij FDT is authentiek. Alle indicaties, technische en schematische gegevens komen overeen met de huidige techniek en met onze ervaringen. Onder voorbehoud van technische wijzigingen.  
Versie : 2017 | ©2017 FDT FlachdachTechnologie GmbH & C°.KG, Mannheim

**Flachdach Technologie N.V.**

rue du Bosquet 4  
1400 NIVELLES  
Tel. : 067/41.18.18  
Fax : 067/41.18.10  
E-mail : info@fdt.be  
www.fdt.be