

## Tôle colaminée Rhenofol



### Description

La tôle colaminée Rhenofol a une épaisseur totale de 1,2 mm. Elle est composée d'une tôle d'acier galvanisé (0,6 mm) à chaud dont la face supérieure est revêtue de Rhenofol C (0,6 mm), tandis que la face inférieure est protégée d'une peinture protectrice de couleur noire.

### Application

La tôle colaminée est utilisée avec les membranes Rhenofol pour la finition des bords de toiture

- profils de rive
- profils de solin
- gouttières
- couvre-murs

Le raccord entre le Rhenofol et la tôle colaminée est réalisé à l'aide à l'air chaud ou à l'aide d'un solvant spécial, par gonflement.

Les tôles colaminées peuvent être façonnées (coupées, pliées) comme du zinc.

### Présentation

Panneaux de 2 m x 1 m ou 3 m x 1 m

### FDT – Mentions légales

Nous avisons expressément que toutes les informations mentionnées, en particulier les préconisations de mise en oeuvre et d'utilisation du produit et de ses accessoires, sont basées sur nos connaissances et nos expériences pratiques acquises en conditions courantes, pour autant que les produits aient été stockés et utilisés convenablement. En raison de la nature variable des matériaux, supports et conditions de travail, et indépendamment de tout lien juridique, les présentes informations ou indications orales ne sauraient constituer une garantie de résultat ou engager la responsabilité de FDT. Dans le cas où l'utilisateur avance une faute intentionnelle ou une négligence grossière de la part de FDT, il doit apporter la preuve qu'il avait porté à la connaissance effective de FDT, sous forme écrite et dans les délais requis, toutes les informations générales et particulières nécessaires à une évaluation appropriée et pertinente. Il relève de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu. FDT se réserve le droit de modifier les spécifications du produit. Les droits des tiers doivent être respectés. Par ailleurs, nos conditions de vente et de livraison en vigueur s'appliquent. Seule la version la plus récente de la fiche produit éditée ou disponible directement auprès de FDT fait foi. Toutes les indications, les données techniques et schématiques correspondent à l'état actuel de la technique et de nos expériences. Sous réserve de modifications techniques. Version : 2017 | ©2017 FDT FlachdachTechnologie GmbH & C°.KG, Mannheim

**FLACHDACH TECHNOLOGIE S.A.**  
rue du Bosquet 4  
1400 Nivelles  
Tél. : 067/41.18.18  
Fax : 067/41.18.10  
[www.fdt.be](http://www.fdt.be)